

Масса 1 кв.м, г – $80 \pm 1,5$; толщина, микроны – 106 ± 2 ; прочность поверхности по Деннисону не менее 14; поверхностная впитываемость воды (Кобб₆₀), г/кв.м. – 25 ± 5 ; жесткость МН, мН – 135 ± 20 ; жесткость ПН,мН – 60 ± 10 ; шероховатость мл/мин – 225 ± 50 ; белизна СIE, % - $161 \pm$; яркость – ISO, % - 98 ± 2 ; непрозрачность, % не менее – 93; влажность % - $4,6 \pm 0,7$; зольность, % не менее – 18.